

Epratal® C

Polyacetaal met een hoge mechanische sterkte en hardheid, uitstekend bestand tegen hydrolyse. Daarnaast heeft het een zeer hoge veerkracht en vermoeiingsweerstand. De maat- en kruipvastheid is uitstekend, de slijtvastheid is beperkt. Het materiaal is uitzonderlijk goed te bewerken (kortspanig).

Kleur	: wit, zwart	Plaat	: 8 t/m 200 mm
Mechanisch	: laat zich bijzonder goed bewerken, kortspanig	Staf	: 3 t/m 500 mm (1 m)
Lijmbaarheid	: niet mogelijk	Holstaf	: 20 t/m 450 mm (1 m)
Lasbaarheid	: niet mogelijk	Folie	: 0.3 t/m 6 mm
Voedselcontact	: FDA	Matrijs gebonden	:

Algemene eigenschappen

	Test norm	Waarde	Eenheid
ISO aanduiding	ISO 1183	POM C (copolymeer)	
Dichtheid	ISO 1183-1	1,41	g/cm ³
Wateropname bij 23°C RV 50%	ISO 62	0.2	%
Wateropname bij 23° C RV 100%	ISO 62	0.8	%
Weerstand tegen heet water	n.v.t.	+	
Weersbestendigheid	n.v.t.	-	

Mechanische eigenschappen

Rek bij breuk	ISO 527	30	%
Kogeldrukhardheid	ISO 2039	130	MPa
Trek-elasticiteits modulus (23°C / 50%RH)	ISO 527	2800	MPa
Kerfslagsterkte - Charpy	ISO 179	6	kJ/m ²
Slagvastheid - Charpy	ISO 179	no break	kJ/m ²
Toelaatbare statische vlaktedruk (max. 1% vervorming)	n.v.t.	20	MPa
Wrijvingscoëfficiënt	n.v.t.	0.3~0.45	

Thermische eigenschappen

Smelttemperatuur	n.v.t.	165	°C
Maximale gebruikstemperatuur kort (enkele uren)	n.v.t.	140	°C
Maximale gebruikstemperatuur lang (.....)	n.v.t.	100	°C
Temp. minimaal toelaatbaar onbelast	n.v.t.	-40	°C
Lineaire uitz. coëfficiënt (tussen 23-60°C)	n.v.t.	110	x10 ⁻⁶ m/(m*K)
Warmtegeleidingscoëfficiënt (23°C)	n.v.t.	0.31	W/K.m
Brandbaarheid	UL94	HB	

Elektrische eigenschappen

Diëlektrische konstante (@ 1MHz)	ISO 60250	3,8	Ω
Doorslagsterkte	ISO 60243	20	kV/mm
Soortelijke weerstand	ISO 60093	>10 ¹³	Ω.cm

Optische eigenschappen

Lichttransmissie (Lt)	ASTM D1003		%
Brekingsindex	ISO 489		

Editie: dinsdag 20 oktober 2020

Onlangs de voortdurende zorg en aandacht die ERIKS besteedt aan de samenstelling van de geleverde informatie, kan ERIKS niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van deze informatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Eriks is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.