

Epramid® G-WAX

Een gietpolyamide met een fijnverdeelde vaste smeerstof die een positieve invloed heeft op wrijving- en slijtagegedrag. Het materiaal is taai, slagvast en zeer slijtvast. Hogere pV-waarden zijn toelaatbaar.

Kleur	: grijs	Plaat	: 10 t/m 100 mm
Mechanisch	: goed te bewerken geeft lange spanen	Staf	: 50 t/m 300 mm
Lijmbaarheid	: niet mogelijk	Holstaf	: 50 t/m 200 mm
Lasbaarheid	: niet mogelijk	Folie	:
Voedselcontact	: niet toegestaan	Matrijs gebonden	:

Algemene eigenschappen	Test norm	Waarde	Eenheid
ISO aanduiding	ISO 1183	PA6G-WAX	
Dichtheid	ISO 1183-1	1,14	g/cm ³
Wateropname bij 23°C RV 50%	ISO 62	2	%
Wateropname bij 23° C RV 100%	ISO 62	6.3	%
Weerstand tegen heet water	n.v.t.	+	
Weersbestendigheid	n.v.t.	+	
Mechanische eigenschappen			
Rek bij breuk	ISO 527	40	%
Kogeldrukhardheid	ISO 2039	150	MPa
Trek-elasticiteits modules (23°C / 50%RH)	ISO 527	3100	MPa
Kerfslagsterkte - Charpy	ISO 179	4	kJ/m ²
Slagvastheid - Charpy	ISO 179	no break	kJ/m ²
Toelaatbare statische vlaktedruk (max. 1% vervorming)	n.v.t.	25	MPa
Wrijvingscoëfficiënt	n.v.t.	0.2~0.3	
Thermische eigenschappen			
Smelttemperatuur	n.v.t.	215	°C
Maximale gebruikstemperatuur kort (enkele uren)	n.v.t.	130	°C
Maximale gebruikstemperatuur lang (.....)	n.v.t.	100	°C
Temp. minimaal toelaatbaar onbelast	n.v.t.	-30	°C
Lineaire uitz. coëfficiënt (tussen 23-60°C)	n.v.t.	70	x10 ⁻⁶ m/(m*K)
Warmtegeleidingscoëfficiënt (23°C)	n.v.t.	0.30	W/K.m
Brandbaarheid	UL94	HB	
Elektrische eigenschappen			
Diëlektrische konstante (@ 1MHz)	ISO 60250	0.03	Ω
Doorslagsterkte	ISO 60243	25	kV/mm
Soortelijke weerstand	ISO 60093	>10 ¹²	Ω.cm
Optische eigenschappen			
Lichttransmissie (Lt)	ASTM D1003		%
Brekingsindex	ISO 489		

Editie: maandag 5 augustus 2024

Onlangs de voortdurende zorg en aandacht die ERIKS besteedt aan de samenstelling van de geleverde informatie, kan ERIKS niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van deze informatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Eriks is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.